



► Popis

AquaSalt Stop je nízkoviskózní kapalina na bázi silikátů a polymeru. Jedná se o do hloubky penetrující primární nátěr na vlhké a soli obsahující podklady. V závislosti na charakteru podkladu nátěr penetruje až do hloubky 2 cm. Na vlhkých podkladech, které obsahují ve vodě rozpustné soli, dochází ke snížení celkového objemu pórů (celkové porozity), což vede ke snížení rizika tvorby nových solných výkvětů.

AquaSalt Stop zároveň zvyšuje chemickou a mechanickou odolnost minerálních stavebních materiálů a má hydrofobizační a zpevňující účinky na podklad. **AquaSalt Stop** je kompatibilní s maltami, omítkami, cementovými maltami, betonem a pískovcem. Není vhodný pro sádku.

► Typické aplikace

- impregnace zabraňující tvorbě výkvětů solí na povrch sanačního systému
- stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí
- sklepy, vlhké a prosolené zdivo

► Výhody

- minimalizuje možnost vzniku dalších výkvětů
- účinně snižuje nasákavost podkladu
- zvyšuje odolnost podkladu proti agresivní vodě
- zvyšuje odolnost podkladu vůči cyklům zamrznání - tání
- ekonomičnost a snižování nákladů díky minimální potřebě přístrojů, materiálů a pracnosti
- zpevňuje podklad
- neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)

► Příprava povrchu

Primární nátěr **AquaSalt Stop** může být aplikován na slabě i silně nasákavé podklady, suché i vlhké.

Povrchy, které mají být napenetrovány, musí být čisté, soudržné a strukturálně celistvé. Odstraňte veškerý cizorodý materiál, jako jsou staré nátěry, nesoudržné omítky, mastnoty a ostatní nečistoty, které mohou negativně ovlivnit adhezi primeru. Výkvěty solí musí být odstraněny okartáčováním.

► Návod k aplikaci

Penetrační nátěr **AquaSalt Stop** je dodáván ve formě přímo připravené k použití.

Do hloubky penetrující primer

Penetrační nátěr **AquaSalt Stop** nanášejte štětcem nebo nástřikem. Během vytvrzování nátěru nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod 0 °C. Výkvěty solí, které vystoupí k povrchu substrátu během vytvrzování nátěru, musí být odstraněny okartáčováním. Po plném vytvrzení **AquaSalt Stop** k tvorbě výkvětů dále nedochází.

Ochrana povrchu

Penetrační nátěr **AquaSalt Stop** nanášejte nástřikem, válečkem nebo štětcem. Po aplikaci dochází ke zpevnění a zlepšení chemické a mechanické odolnosti povrchu. Ochranný nátěr je plně funkční po cca 16 hodinách od aplikace

► Spotřeba

Do hloubky penetrující primer: Obvyklá spotřeba **AquaSalt Stop** je cca 100 až 130 g/m². V případě velmi savých podkladů může být spotřeba až dvojnásobná.

Ochrana povrchu: Obvyklá spotřeba **AquaSalt Stop** je cca 130 až 200 g/m². V případě velmi savých podkladů může být spotřeba až dvojnásobná.

► Technické informace

Technické informace	
Hustota	1,03 kg/dm ³
Aplikační teplota	min. 5 °C
Vzhled povrchu po aplikaci	transparentní, mírně lepivý
Aplikace dalších vrstev	
- cementové stavební materiály	po 30 minutách
- akrylátové a silikátové barvy	po 24 hodinách

► Čištění a údržba

Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty čistou vodou.

► Balení Katalogové číslo

3 kg balení 20

10 kg balení 9

► Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Výrobek nátěr **AquaSalt Stop** není klasifikován jako nebezpečný.

Doporučujeme vždy nosit rukavice a ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou.

Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

► Skladování

Výrobek **AquaSalt Stop** musí být skladován v suchu, minimální skladovací teplota nesmí klesnout pod 5 °C. Životnost výrobku v originálním neotevřeném obalu při dodržení výše uvedených podmínek je minimálně 12 měsíců.

Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán. Všechny nádoby musí být před použitím řádně promíchány.

► Kontakt

TRUMF sanace s.r.o.

Blatnická 14/3

Praha 5

Česká republika

e-mail: info@sanace-injektaz-zdiva.czwww.sanace-injektaz-zdiva.cz

Tel.: +420 603589130

Tel.: +420 731565565